

**УКРЕПЛЯЮЩИЙ ПРАЙМЕР
ДЛЯ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАТИРОК****ОПИСАНИЕ**

Праймер на водной основе неорганических силикатов с высокой проникающей способностью, подходит для скрепления сыпучих цементных затирок

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт рекомендуется использовать как:

- Затвердитель цементных пылящих затирок, с низким поверхностным сопротивлением;
- Антипыльный праймер для цементных поверхностей

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от остатков масел, краски, жиров и других возможных остатков, которые могут препятствовать необходимому проникновению.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт наносится кистью, прямо на существующее напольное покрытие и остается до полного впитывания в цементную затирку не менее чем на 1 час. По истечении этого времени необходимо приступить к уборке напольного покрытия при помощи губки или хлопчатобумажной ветоши. Вытереть существующее покрытие насухо и оставить на 24 часа. Время высыхания зависит от количества использованного продукта, температуры и влажности окружающей среды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- **Не оставлять на напольном покрытии более 2-3 часов с момента нанесения до времени очистки;**
- **Не разбавлять водой или растворителем;**
- Не наносить на такие материалы как котто, натуральный камень или мрамор;
- Не применять на цементных стяжках, в случаях последующей укладки керамической плитки или паркета;
- Не применять во влажных помещениях, как например бассейны и др.;
- Не применять на гипсовых основаниях;
- После высыхания продукт придает затирке более темный оттенок;
- Наносить продукт при температуре +5 до +35С;
- Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании;
- Продукт на водной основе, не морозостойкий. Перевозить и хранить продукт при температуре не ниже +5С.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	Жидкость
Цвет	Прозрачный бесцветный
Твердый остаток	25%
Вязкость	10 mPa s
pH	11,5
Срок хранения	12 месяца в оригинальной упаковке, в защищенном от мороза месте.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанесение	Кистью
Допустимая рабочая температура	от +5С до +35С
Время высыхания	Около 1 часа при T=+23С
Время выдержки до начала эксплуатации	Около 24 часов

РАСХОД	Около 0,1 кг/м кв.
---------------	--------------------

УПАКОВКА	Канистра 5 литров	Стандартный поддон 600 кг
-----------------	--------------------------	----------------------------------

**ИНФОРМАЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ**

Xi – продукт вызывает раздражение
R38- вызывает раздражение кожи
R41- вызывает раздражение глаз
S24/25- избегать попадания на кожу и в глаза
S26-при попадании в глаза немедленно промыть их проточной водой и обратиться к врачу
S37/39-при работе использовать перчатки и защищать лицо
S60- материал и контейнер должны быть переработаны как опасные отходы

Информация, приведённая в настоящем техническом описании, является плодом наших многолетних наработок, и поэтому носит исключительно рекомендательный характер. Любой нестандартный случай должен быть предварительно испытан потребителем, который берёт на себя ответственность за конечный результат работы.