

**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ВЯЖУЩЕЕ
БЫСТРОГО СХВАТЫВАНИЯ**

ОПИСАНИЕ	Сухая вяжущая смесь быстрого схватывания. Достигает высоких механических свойств в течение короткого периода. Морозостойкая, не портится от просачивания воды и влаги.	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Продукт предназначен для быстрого крепления как к горизонтальным, так и к вертикальным поверхностям. Типичные случаи применения: § Крепление и укладка труб, закладных деталей, кронштейнов, ограждений, и т.д. § Заделка штраб под электрику и гидравлику. § Устройство колодцев, заслонок и т.д. § Герметизация цистерн и резервуаров из жб. § Устранение течей трубопроводов, канализации, подземных сооружений, погребов, и т.д. § Мелкие работы с кирпичной кладкой, ремонтные и восстановительные работы в доме.	
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ	Основание должно быть плотным, очищенным от пыли. Гремящие участки следует обязательно удалить. После зачистки и затирки поверхность следует пропитать до отказа чистой водой.	
СООТНОШЕНИЕ РАЗВЕДЕНИЯ	RAPIDCEM 5 кг (1 мешок) 25 кг (1 мешок)	ВОДА (25%) 1,25 литров 6,25 литров
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА	Залить в чистую ёмкость необходимое количество воды и медленно всыпать порошок, быстро перемешать шпателем или мастерком до получения однородного раствора без комочков. Время схватывания при T= +23°C составляет приблизительно 2 минут. Замешивать продукт из расчёта количества для использования в течении этого времени. По достижении раствором пластичности, наносить сразу, без дополнительного перемешивания.	
НАНЕСЕНИЕ	Наносить раствор шпателем или мастерком, утрамбовывая его в поверхность до полной заделки нужного участка.	
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	§ Не добавлять в продукт известь, цемент § Рекомендуется замешивать продукт в том количестве, которое можно употребить в течение 2 минут. § Передозировка воды ведёт к увеличению времени схватывания и ухудшению механических свойств. § Наносить продукт при температуре внешней среды от +5°C до +35°C. Оптимальная рабочая T= +20°C. § В условиях жаркого климата и при сильном ветре необходимо: A. хранить упакованный продукт в тени; B. использовать холодную воду при разведении; C. поддерживать влажность поверхности до засыхания продукта. § В условиях низких температур: A. хранить упакованный продукт в тёплом помещении; B. использовать тёплую воду при разведении (около +20°C); § При заполнении больших впадин рекомендуется наносить продукт в несколько приёмов, давая предыдущему слою подсохнуть. § Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании.	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ		
Внешний вид	Порошок	
Цвет	Серый	
Срок хранения	12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте.	
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ		
Соотношения разведения	Вода = 25%	
Консистенция раствора	Пластичный, нетекучий.	
Допустимая рабочая температура	От +5°C до +35°C	
Время жизни продукта	около 2 минут	
РАСХОД	1,8 кг на 1 литр заполняемой впадины.	
СВОЙСТВА		
Устойчивость на изгиб через 24 часа	> 2 Н/мм ²	
Устойчивость на сжатие через 24 часа	> 8 Н/мм ²	
Время начала схватывания (T=+23°C)	2-4 минуты	

Время окончания схватывания (T=+23°C)	< 5 минут	
Устойчивость к щёлочи	Хорошая	
УПАКОВКА	Мешок 5 кг (коробка по 5 шт) Мешок 25 кг	Стандартный поддон 900 кг Стандартный поддон 1500 кг
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	Продукт содержит цемент Xi – ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ R36/37/38 вызывает раздражение глаз, дыхательных путей, кожи. R43 Может вызвать раздражение при контакте с кожей S2 Хранить в недоступном для детей месте S22 Не вдыхать порошок S24/25 Избегать попадания в глаза и на кожу S26 При попадании в глаза немедленно промыть их проточной водой и обратиться ко врачу. S36/37 Использовать защитную одежду и перчатки S46 При попадании в пищевод обратиться к врачу, показав ему упаковку или этикетку.	

Информация, приведённая в настоящем техническом описании, является плодом наших многолетних наработок, и поэтому носит исключительно рекомендательный характер. Любой нестандартный случай должен быть предварительно испытан потребителем, который берёт на себя ответственность за конечный результат работы.

ООО «Литокол Плюс» (выставочный зал, офис и склад)

03040 г. Киев ул. А. Бубнова, 18. тел. (044) 258 7896, 258 7958, факс (044) 258 2257, e-mail: ufficio@litokol.kiev.ua